


S290.. SIBELIUS ACTIVE SELF POLISHING



pędzel lub wałek
3-5%
pistolet lub airless
5-8%



Ilość warstw: 2/3



60 min w 20°C



>120 µ



12 godz. w 20°C



5,6 m²/l
przy grubości 120 µ
po wyschnięciu

Opis

Samopolerująca hydrofilna farba przeciwporysowa na bazie miedzi i substancji organicznych wskazana szczególnie do ochrony jednostek pływających z umiarkowaną szybkością (<25 węzłów). Użyta tu technologia (CDP) zapobiega wzrostowi grubości zanieczyszczeń wraz z upływem czasu. Stopniowe uwalnianie składników aktywnych, pobudzone przez tarcie wody o kadłub, doskonale spełnia funkcję przeciwporysową. Produkt można stosować również na kadłuby aluminiowe.

Kolor

W standardowej wersji produktu dostępne są kolory:

29077 biały
29079 czerwony
29080 niebieski
29078 czarny

a w wersji profesjonalnej (także do natrysku pistoletem):

29077P biały
29079P czerwony
29080P niebieski
29078P czarny

Charakterystyka produktu

- Nie zwiększa grubości zanieczyszczeń przy karenażu.
- Zwiększenie szybkości pływania.
- Podwyższona odporność mechaniczna.
- Wysoka wydajność.
- Podwyższona ochrona przed porastaniem.

Ciężar właściwy:

29077-29077P 1,65 ± 0,05 g/ml
29079-29079P 1,70 ± 0,05 g/ml
29080-29080P 1,57 ± 0,05 g/ml
29078-29078P 1,63 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)

Grunt 2K Soppa (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)

Szlifować na sucho papierem P280-320

Stare przeciwporostówki

Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwporostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Więcej szczegółów na temat kompatybilności znajduje się w Dokumentacji Technicznej stosowanego cyklu lakierowania.

Nakładanie

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <40°C

Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek (wszystkie wersje)

S290.. SIBELIUS ACTIVE SELF-POLISH.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 ml

0-50 ml

Pod pistolet (tylko wersje profesjonalne od 10 L)

S290.. SIBELIUS ACTIVE SELF-POLISH.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 ml

50-150 ml

Ilość warstw: 2/3

Zalecana grubość całkowita po wyschnięciu: >120 µ (2 warstwy mokre o grubości 100 µ każda)

Czas między warstwami: 12 godzin.

Wydajność teoretyczna mix A: 4,6 m² z 1 l do grubości 120 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B wałkiem: 4,6 m² z 1 l mieszanki do grubości 120 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 50-60%

Zawartość części stałych objętościowo A+B: (wałek) 48-58%

Poziom zabezpieczenia i co za tym idzie, czas aktywności produktu zależy od grubości jego nałożenia:

Większa grubość = dłuższe zabezpieczenie.

Nałożyć dodatkową warstwę na linię wodną i na dziób.

Wystawienie na powietrze może powodować zmianę odcienia, która znika po zanurzeniu.

Produkt zawiera bardzo ciężkie cząsteczki dlatego musi być bardzo dobrze wymieszany przed użyciem.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Kolejna warstwa wałkiem/ pędzlem po	min. 24 h	min. 12 h	min. 6 h
Kolejna warstwa tego samego pistoletem po	min. 4 h	min. 2 h	min. 1 h
Czas wodowania	min. 48 h max. 1 m-c	min. 24 h max. 1 m-c	min. 12 h max. 1 m-c

Nałożony produkt jest wrażliwy na bezpośrednie działanie promieni UV. Z tego powodu, aby zagwarantować aktywność przeciwporostową, zaleca się zamaskować pomalowaną strefę lub ukryć łódź w zacienionym miejscu. Wskazane jest przestrzegać maksymalnych czasów wodowania. Gdyby ten czas został przekroczony należy umyć powierzchnię słodką wodą i nałożyć dodatkową warstwę (odświeżającą).

Dane techniczne nr S119-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.