S29083 STOPFLON



pędzel lub wałek
0-3%

pistolet lub airless
5-10%



Ilość warstw: 2/3



1 h w 20°C



>120 µ



12 godz. w 20°C



4,2 m^2/l
przy grubości 120 µ
po wyschnięciu

Opis

Twarda farba przeciwporostowa zawierająca teflon przeznaczona jest do ochrony wszystkich rodzajów kadłubów (po uprzednim nałożeniu odpowiedniego gruntu) **z wyjątkiem kadłubów aluminiowych.** Szczególnie polecana na jednostki regatowe.

Kolor

29083 czarny

Charakterystyka

- Dobra opływowość.
- Doskonałe własności samoczyszczące.

Ciężar właściwy: 1,91 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)
Grunt 2K Soppani (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)
Szlifować na sucho papierem P280-320
Stare przeciwporostówki
Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwporostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub airless.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%
Temperatura >10 °C <40°C
Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

		objętościowo
S29083	STOPFLON……...……..…A	1000 części
S70120	DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).……B	0-30 części

Pod pistolet lub airless

		objętościowo
S29083	STOPFLON…….……..……..……..A	1000 części
S70120	DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik)……..B	50-100 części

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm
Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm
Ilość warstw: 2/3
Zalecana grubość całkowita po wyschnięciu: >120 µ po wyschnięciu
(wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 120 µ każda)
Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 12h, pistoletem: 1h przy 20°C
Wydajność teoretyczna mix A: 4,2 m^2 z 1 l do grubości 120 µ
Wydajność teoretyczna mix A+B wałkiem: 4,1 m^2 z 1 l mieszanki do grubości 120 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 50,5%
Zawartość części stałych objętościowo A+B: (wałek) 49,7%

Schnięcie

	10°C	**20°C**	**35°C**
Kolejna warstwa tego samego-pistoletem po	**min. 2 h**	**min. 1 h**	**min. 30'**
Kolejna warstwa tego samego-wałkiem/pędzlem	**min. 24 h**	**min. 12 h**	**min. 6 h**
Czas wodowania	**min. 48 h max. 1 m-c**	**min. 24 h max. 1 m-c**	**min. 12 h max. 1 m-c**

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**