



S29500 SIBELIUS H.M. (Hard Matrix)



pędzel lub wałek
3-5%
pistolet lub airless
5-8%



Ilość warstw: 2/3



1-2 h w 20°C



>120 μ



12 godz. w 20°C



5,6 m²/l
przy grubości 120 μ
po wyschnięciu

Opis

Twarda farba przeciwpiorostowa wolna od związków cyny i tlenków miedzi przeznaczona do ochrony wszystkich typów kadłubów, nawet wykonanych z aluminium i stopów lekkich. Szczególnie dla jednostek o szybkości >27 węzłów.

Kolor

29500 biały

Charakterystyka

- Przeznaczona również do kadłubów aluminiowych.
- Doskonałe własności samoczyszczące.
- Podwyższona odporność powierzchniowa.

Ciężar właściwy: 1,67 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)

Grunt 2K Soppani (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)

Szlifować na sucho papierem P280-320

Stare przeciwpiorostówki

Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwpiorostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub airless.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <40°C

Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S29500 SIBELIUS H.M.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

30-50 części

Pod pistolet lub airless

S29500 SIBELIUS H.M.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

50-80 części

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2/3

Zalecana grubość całkowita po wyschnięciu: >120 µ po wyschnięciu

(wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 90 µ każda)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 12h, pistoletem: 1h przy 20°C

Wydajność teoretyczna mix A: 5,65 m² z 1 l do grubości 120 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B wałkiem: 5,4 m² z 1 l mieszanki do grubości 120 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 67,9%

Zawartość części stałych objętościowo A+B: (wałek) 65,2%

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Kolejna warstwa tego samego-pistoletem	min. 2 h	min. 1 h	min. 30'
Kolejna warstwa tego samego-wałkiem/pędzlem	min. 24 h	min. 12 h	min. 6 h
Czas wodowania	min. 48 h max. 1 m-c	min. 24 h max. 1 m-c	min. 12 h max. 1 m-c

Dane techniczne nr S118-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA

STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu