


S88021 FISHER ACTIVE

					
pędzel lub wałek 3-5% pistolet lub airless 5-8%	Ilość warstw: 2/3	1 h w 20°C	>120 μ	12 godz. w 20°C	4,9 m²/l przy grubości 120 μ po wyschnięciu

Opis

Farba przeciwpiorostowa samopolerująca przeznaczona do ochrony kadłubów łodzi pływających z umiarkowaną szybkością i w takiejże temperaturze wody. Będąc produktem wolnym od tlenków miedzi i opartym na substancjach organicznych dzięki działaniu synergicznemu może być stosowana na wszelkiego typu kadłubach, szczególnie aluminiowych.

Kolor

S88021 Biały

Charakterystyka

- Kompatybilna z kadłubami aluminiowymi
- Dobra odporność na porostanie.

Ciężar właściwy: 1,75 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)

Grunt 2K Soppani (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)

Szlifować na sucho papierem P280-320

Stare przeciwpiorostówki

Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwpiorostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Więcej szczegółów dotyczących kompatybilności produktu znajduje się w arkuszu cyklu odpowiednim do zadania, które ma być wykonane.

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub airless.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <40°C

Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S880.. FISHER ACTIVE.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

30-50 części

Pod pistolet lub airless

S880.. FISHER ACTIVE.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

50-80 części

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2/3

Zalecana grubość całkowita po wyschnięciu: >120 µ po wyschnięciu

(wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 100 µ każda)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 12h, pistoletem: 60' przy 20°C

Wydajność teoretyczna: 5,1 m² z 1 l do grubości 120 µ

Wydajność teoretyczna (malowanie wałkiem): 4,9 m² z 1 l do grubości 120 µ

Zawartość części stałych objętościowo: 60,7%

Zawartość części stałych objętościowo (wałek): 58,3%

Poziom ochrony, a tym samym czas aktywności produktu, zależy od zastosowanej grubości:

większa grubość = większa ochrona. Nałóż dodatkową warstwę na linię wodną i na dziób.

Wystawienie na działanie powietrza może spowodować zmianę koloru, która znika po zanurzeniu.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Kolejna warstwa tego samego-pistoletem	min. 2 h	min. 1 h	min. 30'
Kolejna warstwa tego samego-wałkiem/pędzlem	min. 24 h	min. 12 h	min. 6 h
Czas wodowania	min. 48 h max. 1 miesiąc	min. 24 h max. 1 miesiąc	min. 12 h max. 1 miesiąc

Uwaga: Nałożony produkt jest wrażliwy na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV. Jeśli takie wystawienie będzie się przeciągało, w celu zabezpieczenia antifoulingu, zaleca się przykryć malowaną powierzchnię lub przenieść łódź w zacienione miejsce.

Zaleca się przestrzeganie czasu wodowania. W wypadku jego przekroczenia należy przemyć powierzchnię słodką wodą i nałożyć dodatkową warstwę produktu.

Dane techniczne nr S123-PL (10/2014)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.