

S24140 SOTTOFONDO 8539

					
pędzel lub wałek 10-20% pistolet 20-30%	I Ø1,5-1,9 mm 3,5-4 atm HVLP:2-2,5 atm Ilość warstw:2	1 h w 20℃	80-100µ	16 godz. w 20℃	5,7 m^2/l przy grubości 90 µ po wyschnięciu

Opis

Podkład izolujący 1K do szlifowania. Zalecany pod lakiery syntetyczne. Może być używany powyżej linii wodnej do izolowania i wypełniania nierówności powierzchni o różnym stopniu absorpcji.

Kolor

Biały.

Charakterystyka

- Łatwy w szlifowaniu.
- Dobra siła wypełniania.
- Łatwość nakładania na pionowe powierzchnie.
- Dobre właściwości izolacyjne.

Ciężar właściwy (część A): 1,56 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt antykorozyjny 1K lub szpachla Stoppani
Szlifować na sucho P280-320
Grunt antykorozyjny 2K Stoppani
Szlifować na sucho P280-320

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub techniką airless

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%
Temperatura >10 ℃ <35℃
Temperatura powierzchni 5 ℃> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

		objętościowo
S24140	SOTTOFONDO 8539……...A	1000 części
S70120	DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik)..……..B	100-200 części

Pod pistolet lub airless

		objętościowo
S24140	SOTTOFONDO 8539…….....A	1000 części
S70110	DILUENTE 6209 (rozcieńczalnik)…..……..B	200-300 części

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm
Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm
Ilość warstw: 2
Zalecana sucha grubość całkowita: 80-100 µ
(wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 110 µ każda)
Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 16h, pistoletem: 1h przy 20℃
Wydajność teoretyczna mix A: 5,7 m^2 z 1 l przy grubości 90 µ
Wydajność teoretyczna mix A+B (pistolet): 4,5 m^2 z 1 l mieszanki przy grubości 90 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 51,4%
Zawartość części stałych objętościowo A+B: 40,7%

Schnięcie

	10℃	**20℃**	**35℃**
Szlifowanie po	**32 h**	**16 h**	**8 h**
Kolejna warstwa po	**min. 32 h max. 48 h**	**min. 16 h max. 24 h**	**min. 8 h max. 12 h**

Dane techniczne nr S137-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**