
S27115 ANTICORROSIVA 2000

					
Pędzel lub wałek 15-25% Pistolet 20-30%	Ø 1,5-1,9 mm 3,5-4 atm. HVLP: 2-2,5 atm. Ilość warstw:2	60' w 20°C	60-80 µ	24 godz. w 20°C	7 m² / l przy grubości 70 µ po wyschnięciu

Opis

Grunt antykorozyjny 1K zalecany do ochrony stali i jako impregnat przeciwgnilny do drewna.
Może być stosowany zarówno powyżej, jak i poniżej linii wodnej.

Kolor

Czerwono-pomarańczowy.

Charakterystyka

· Dobra siła wypełniania.
· Dobre własności antykorozyjne.
· Dobre zabezpieczenie drewna.

Ciężar właściwy (cześć A): 1,20 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Stal
Piaskować do Sa 2,5
Drewno
Szlifować na sucho P120
Stare powłoki
Sprawdzić przyczepność warstwy podkładowej i przeszlifować na sucho P240-280.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stoppani.pl

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, natryskiem bezpowietrznym, pistoletem pneumatycznym tradycyjnym lub HVLP.

Warunki nakładania
Wilgotność względna < 80%
Temperatura >10 °C <35°C
Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod wałek lub pędzel

	objętościowo
S27115 ANTICORROSIVA 2000……..A	1000 ml
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik)..……..B	150-250 ml

Pod pistolet lub airless

	objętościowo
S27115 ANTICORROSIVA 2000…….....A	1000 ml
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcienczalnik)..……..B	200-300 ml

Ø dyszy pistoletu tradycyjnego i HVLP 1,5-1,9 mm
Ciśnienie: 3,5 - 4 atm, HVLP: 2 – 2,5 atm
Ilość warstw: 1-2 wałkiem lub 2-3 pistoletem
Zalecana sucha grubość całkowita: 60-80 µ
(pistoletem: 3 warstwy mokre o grubości 70 µ każda)
(wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 100 µ każda)
Minimalny czas miedzy warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 12h, pistoletem: 1h przy 20°C
Wydajność teoretyczna mix A: 7 m² z 1 l przy grubości 70 µ
Zawartość części stałych objętościowo A: 44%
Zawartość części stałych objętościowo A+B: 35,2%

Schnięcie

	10°C	**20°C**	**35°C**
Szlifować po	**36 h**	**18 h**	**9 h**
Kolejna warstwa po nałożeniu pistoletem	**min. 2 h max. 96 h**	**min. 1 h max. 48 h**	**min. 30' max. 24 h**
Kolejna warstwa po nałożeniu wałkiem	**min. 48 h max. 96 h**	**min. 24 h max. 48 h**	**min. 12 h max. 24 h**

Nastepne produkty cyklu

Produkt może być pokrywany farbami i podkładami 1K z linii Clipper, Stoplac, Marea.

Dane techniczne nr S140-PL (01/2016)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.