


S28060 RESOLUTION PRIMER

					
pędzel lub wałek 10-25%	Ilość warstw: 1-2	60 min w 20°C	50-70μ	12 godz. w 20°C	8 m ² /l przy grubości 60 μ po wyschnięciu
pistolet 15-30%					

Opis

Grunt i międzywarstwa uniwersalna. Może być użyty pod linią wodną o jako warstwa zwiększająca przyczepność między przeciwporostówkami podczas karenażu, jak i między gruntem epoksydowym a przeciwporostówkami.

Kolor

Żółty metaliczny.

Charakterystyka

- Dobra odporność na wodę.
- Dobra przyczepność do powierzchni wilgotnych.
- Dobra antykorozyjność.
- Łatwość malowania pionowych powierzchni.

Ciężar właściwy (część A): 1,25 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt epoksydowy Stoppani

Szlifować na sucho papierem P240-280

Stara farba przeciwporostowa

Sprawdzić przyczepność, traktując ją jako podkład – szlifować na mokro P240-280.

Stary lakier

Szlifować na sucho papierem P240-280

Żelkot

Szlifować na sucho papierem P120-180

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub techniką airless

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C > punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S28060 RESOLUTION PRIMER.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

100-250 części

Pod pistolet lub airless

S28060 RESOLUTION PRIMER.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

150-300 części

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 1-2 wałkiem lub 2-3 pistoletem

Zalecana grubość całkowita: 50-70 µ

(pistoletem: 2 warstwy mokre o grubości do 80 µ każda)

Zalecana grubość całkowita: 50-70 µ

(wałkiem: 1 warstwa mokra o grubości 150 µ)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 12h, pistoletem: 1h przy 20°C

Wydajność teoretyczna mix A: 8 m² z 1 l do grubości 60 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 45,7%

Zawartość części stałych objętościowo A+B: (wałek) 38,8%

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Kolejna warstwa pistoletem po	min. 2 h max. – bez limitu	min. 1 h max. – bez limitu	min. 30' max. – bez limitu
Kolejna warstwa wałkiem/pędzlem po	min. 24 h max. - bez limitu	min. 12 h max. – bez limitu	min. 6 h max. – bez limitu

Następne produkty cyklu

Resolution primer może być pokrywany wszystkimi farbami przeciwporostowymi Stoppani.

Dane techniczne nr S139-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.