


S24110 SOTTOFONDO 3967

					
pędzel lub wałek 10-20%	I Ø1,5-1,9 mm 3,5-4 atm HVLP:2-2,5 atm Ilość warstw:2	1 h w 20°C	80-100µ	18 godz. w 20°C	6,5 m²/l przy grubości 90 µ po wyschnięciu
pistolet 20-30%					

Opis

Podkład syntetyczny 1K do zastosowań powyżej linii wodnej. Może być nakładany na szpachle lub grunty antykorozyjne. Pokrywany tylko produktami 1K.

Kolor

Biały.

Charakterystyka

- Łatwy w szlifowaniu.
- Dobra siła wypełniania.

Ciężar właściwy (część A): 1,50 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunty antykorozyjne 1K lub szpachla Stoppani

Szlifować na sucho P280-320

Stary lakier

Szlifować na sucho P240-280

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub techniką airless

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S24110 SOTTOFONDO 3967.....A
S70020 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części
100-200 części

Pod pistolet lub airless

S24110 SOTTOFONDO 3967.....A
S70110 DILUENTE 6209 (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części
200-300 części

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2

Zalecana sucha grubość całkowita: 80-100 µ

(pistoletem: 2 warstwy mokre o grubości 90 µ każda)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 16h, pistoletem: 1h przy 20°C

Wydajność teoretyczna mix A: 6,5 m² z 1 l przy grubości 90 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B (pistolet): 5,2 m² z 1 l mieszanki przy grubości 90 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 58,9%

Zawartość części stałych objętościowo A+B: (pistolet) 46,7%

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifowanie po	36 h	18 h	9 h
Kolejna warstwa po	min. 32 h max. 48 h	min. 16 h max. 24 h	min. 8 h max. 12 h

Dane techniczne nr S138-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu