

S290.. NOA-NOA ACTIVE

					
pędzel lub wałek 0-5%	Ilość warstw: 2/3	1h w 20°C	>120 µ	12 godz. w 20°C	4,1 m^2/l przy grubości 120 µ po wyschnięciu

Opis

Farba przeciwporostowa samopolerująca na bazie miedzi i substancji organicznych przeznaczona jest do ochrony łodzi o umiarkowanej szybkości (<25 węzłów) i często pływających. Użyta technologia (CPD) nie pozwala na przyrost grubości wraz z upływem czasu. Kontrolowane wydzielanie komponentów aktywnych doskonale spełnia funkcję przeciwporostową wspomaganą tarciem wody. Produkt nie nadaje się do **kadłubów aluminiowych.**

Kolor

W standardzie dostępne są kolory:

29081 biały
29082 czarny
29084 granatowy
29085 czerwony

Charakterystyka

- Doskonałe własności przeciwporostowe.
- Dobry stosunek ceny do jakości.
- Wysoka wydajność.
- Nie zwiększa grubości przy karenażu.
- Zapewnia doskonałą opływowość kadłuba.

Ciężar właściwy:

29081 biały:	1,77 ± 0,05 g/ml
29082 czarny:	1,85 ± 0,05 g/ml
29084 granatowy:	1,65 ± 0,05 g/ml
29085 czerwony:	1,85 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)
Grunt 2K Soppani (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)
Szlifować na sucho papierem P280-320
Stare przeciwporostówki
Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwporostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub airless.
Warunki nakładania
Wilgotność względna < 80%
Temperatura >10 °C <40°C
Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

		objętościowo
S290..	NOA-NOA ACTIVE.....A	1000 części
S70120	DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B	0-50 części

Ilość warstw: 2/3
Zalecana grubość całkowita po wyschnięciu: >120 µ po wyschnięciu
(wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 100 µ każda)
Minimalny czas między warstwami: 12 godz. przy 20°C
Wydajność teoretyczna: 4,1 m^2 z 1 l do grubości 120 µ

Zawartość części stałych objętościowo: 50 %
Zawartość części stałych objętościowo: (wałek) 49-50%

Poziom zabezpieczenia i co za tym idzie, czas aktywności produktu zależy od grubości jego nałożenia:
Większa grubość = dłuższe zabezpieczenie.
Nałożyć dodatkową warstwę na linię wodną i na dziób.
Wystawienie na powietrze może powodować zmianę odcienia, która znika po zanurzeniu.
Produkt zawiera bardzo ciężkie cząsteczki, dlatego musi być bardzo dobrze wymieszany przed użyciem.

Schnięcie

	10°C	**20°C**	**35°C**
Kolejna warstwa tego samego-pistoletem po	**min. 4 h**	**min. 2 h**	**min. 1 h**
Kolejna warstwa tego samego-wałkiem/pędzlem	**min. 24 h**	**min. 12 h**	**min. 6 h**
Czas wodowania	**min. 48 h max. 1 m-c**	**min. 24 h max. 1 m-c**	**min. 12 h max. 1 m-c**

Nałożony produkt jest wrażliwy na bezpośrednie działanie promieni UV. Z tego powodu, aby zagwarantować aktywność przeciwporostową, zaleca się zamaskować pomalowaną strefę lub ukryć łódź w zacienionym miejscu. Wskazane jest przestrzegać maksymalnych czasów wodowania. Gdyby ten czas został przekroczony należy umyć powierzchnię słodką wodą i nałożyć dodatkową warstwę (odświeżającą).

Dane techniczne nr S203-PL (11/2013)
PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**