


S291.. SIBELIUS LIGHT ENDURANCE

					
pędzel lub wałek 3-5% pistolet lub airless 5-8%	Ilość warstw: 2/3	60 min w 20°C	>120 µ	12 godz. w 20°C	5,6 m²/l przy grubości 120 µ po wyschnięciu

Opis

Farba przeciwpiorostowa wielofunkcyjna na bazie miedzi i substancji organicznych wskazana do ochrony wszystkich jednostek pływających, a zwłaszcza tych z aluminium. Stopniowe uwalnianie składników aktywnych, pobudzane przez tarcie wody o kadłub, doskonale spełnia funkcję przeciwpiorostową.

Kolor

W palecie Sibelius Light Endurance dostępne są kolory:

29151 biały
29152 niebieski
29153 czerwony
29154 czarny
29156 granatowy

Charakterystyka produktu

- Odpowiedni także do kadłubów aluminiowych.
- Podwyższona odporność mechaniczna.
- Wysoka wydajność.
- Podwyższona ochrona przed porastaniem.

Ciężar właściwy: 1,67 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)
Grunt 2K Soppani (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)
Szlifować na sucho papierem P280-320

Stare przeciwpiorostówki

Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwpiorostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Nakładanie

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <40°C

Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S291.. SIBELIUS LIGHT ENDURANCE.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 ml

30-50 ml

Pod pistolet

S291.. SIBELIUS LIGHT ENDURANCE.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 ml

50-80 ml

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2/3

Zalecana grubość całkowita po wyschnięciu: >120 µ (2 warstwy mokre o grubości 100 µ każda)

Czas między warstwami: wałek 12 godzin – pistolet 60 min.

Wydajność teoretyczna mix A: 5,2 m² z 1 l do grubości 120 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B wałkiem: 5 m² z 1 l mieszanki do grubości 120 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 62,7%

Zawartość części stałych objętościowo A+B: (wałek) 60%

Poziom zabezpieczenia i co za tym idzie, czas aktywności produktu zależy od grubości jego nałożenia:
Większa grubość = dłuższe zabezpieczenie.

Nałożyć dodatkową warstwę na linię wodną i na dziób.

Wystawienie na powietrze może powodować zmianę odcienia, która znika po zanurzeniu.

Produkt zawiera bardzo ciężkie cząsteczki, dlatego musi być bardzo dobrze wymieszany przed użyciem.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Kolejna warstwa wałkiem/ pędzlem po	min. 24 h	min. 12 h	min. 6 h
Kolejna warstwa tego samego pistoletem po	min. 2 h	min. 1 h	min. 30'
Czas wodowania	min. 48 h max. 1 m-c	min. 24 h max. 1 m-c	min. 12 h max. 1 m-c

Nałożony produkt jest wrażliwy na bezpośrednie działanie promieni UV. Z tego powodu, aby zagwarantować aktywność przeciwporostową, zaleca się zamaskować pomalowaną strefę lub ukryć łódź w zacienionym miejscu. Wskazane jest przestrzegać maksymalnych czasów wodowania. Gdyby ten czas został przekroczony należy umyć powierzchnię słodką wodą i nałożyć dodatkową warstwę (odświeżającą).

Dane techniczne nr S210-PL (10/2014)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.