


S290.. NOA-NOA ACTIVE



pędzel lub wałek
0-5%



Ilość warstw: 2/3



1godzina
w 20°C



>120 μ



12 godz. w 20°C



4,1 m²/l
przy grubości 120 μ
po wyschnięciu

Opis

Farba przeciwpiorostowa na bazie miedzi i substancji organicznych, samopolerująca, przeznaczona jest do ochrony wszystkich rodzajów kadłubów **z wyjątkiem aluminiowych**.

Polecana dla jednostek o umiarkowanej szybkości (poniżej 25 węzłów), lecz często wykorzystywanych. Zastosowana technologia (CDP) zapewnia kontrolowane uwalnianie czynników aktywnych stymulowanych przez opływającą wodę zapobiegając porostaniu.

Kolor

W standardowej palecie dostępne są kolory:

29081 biały
29082 czarny
29084 niebieski ciemny
29085 czerwony

Charakterystyka

- Doskonały stosunek jakości do ceny.
- Dobre własności przeciwpiorostowe.
- Pozwala unikać zwiększania grubości podczas kolejnych karenaży.
- Zapewnia doskonałą opływowość kadłuba.
- Wysoka wydajność.

Ciężar właściwy:

29082 czarny 1,85 $\pm$ 0,05 g/ml
29085 czerwony 1,85 $\pm$ 0,05 g/ml
29084 marine blue 1,65 $\pm$ 0,05 g/ml
29081 biały 1,77 $\pm$ 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)

Grunt 2K Soppani (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)

Szlifować na sucho papierem P280-320

Stare przeciwporostówki

Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwporostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w odpowiednich kartach technicznych procesów lakierniczych.

Nakładanie

Pędzlem lub wałkiem

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <40°C

Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S290.. NOA-NOA ACTIVEA
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

0-50 części

Ilość warstw: 2/3

Zalecana grubość całkowita po wyschnięciu: >120 µ (wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 100 µ każda).

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 12h.

Wydajność teoretyczna: 4,1 m² z 1 l przy grubości 120 µ suchej powłoki.

Zawartość części stałych objętościowo: 50%.

Poziom zabezpieczenia i co za tym idzie, czas aktywności produktu zależy od grubości jego nałożenia:

Większa grubość = dłuższe zabezpieczenie.

Nałożyć dodatkową warstwę na linię wodną i na dziób.

Wystawienie na powietrze może powodować zmianę odcienia, która znika po zanurzeniu.

Produkt zawiera bardzo ciężkie cząsteczki, dlatego musi być bardzo dobrze wymieszany przed użyciem.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Kolejna warstwa tego samego-pistoletem po	min. 4 h	min. 2 h	min. 1 h
Kolejna warstwa tego samego-wałkiem/pędzlem	min. 24 h	min. 12 h	min. 6 h
Czas wodowania	min. 48 h max. 1 miesiąc	min. 24 h max. 1 miesiąc	min. 12 h max. 1 miesiąc

Uwaga: nałożony produkt jest wrażliwy na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV.

Jeśli takie wystawienie będzie się przeciągało, w celu zabezpieczenia antifoulingu, zaleca się przykryć malowaną powierzchnię lub przenieść łódź w zacienione miejsce.

Zaleca się przestrzeganie czasu wodowania. W wypadku jego przekroczenia należy przemyć powierzchnię słodką wodą i nałożyć dodatkową warstwę produktu.

Dane techniczne nr S203-PL (11/2013)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA

STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl, www.stoppani.pl



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu