


S290.. SINTOFOULING RAME



pędzel lub wałek
0-5%
pistolet lub airless
5-8%



Ilość warstw: 2/3



1h w 20°C



120 μ



12 godz. w 20°C



4,7 m²/l
przy grubości 120 μ
po wyschnięciu

Opis

Twarda farba przeciwpiorostowa na bazie miedzi przeznaczona do ochrony wszystkich typów kadłubów z wyjątkiem aluminiowych.

Kolor

W standardzie Sintofouling Rame dostępne są kolory:

29029 niebieski ciemny
29031 czerwony
29032 niebieski
29033 czarny
29035 zielony

Charakterystyka

- Doskonałe własności przeciwpiorostowe.
- Podwyższona odporność mechaniczna.

Ciężar właściwy: 1,85 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)

Grunt 2K Soppani (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)

Szlifować na sucho papierem P280-320

Stare przeciwpiorostówki

Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwpiorostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Więcej szczegółów dotyczących kompatybilności produktu znajduje się w Danych Technicznych S201-PL.

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub airless.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <40°C

Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S290.. SINTOFOULING RAME.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

0-50 części

Pod pistolet lub airless

S290.. SINTOFOULING RAME.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

50-80 części

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2/3

Zalecana grubość całkowita po wyschnięciu: >120 µ po wyschnięciu

(wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 110 µ każda)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 12h, pistoletem: 1h przy 20°C

Wydajność teoretyczna mix A: 4,7 m² z 1 l do grubości 120 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B wałkiem: 4,5 m² z 1 l mieszanki do grubości 120 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 56%

Zawartość części stałych objętościowo A+B: (wałek) 54,6%

Poziom zabezpieczenia i co za tym idzie, czas aktywności produktu zależy od grubości jego nałożenia:
Większa grubość = dłuższe zabezpieczenie.

Nałożyć dodatkową warstwę na linię wodną i na dziób.

Wystawienie na powietrze może powodować zmianę odcienia, która znika po zanurzeniu.

Produkt zawiera bardzo ciężkie cząsteczki, dlatego musi być bardzo dobrze wymieszany przed użyciem.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Kolejna warstwa tego samego-pistoletem po	min. 2 h	min. 1 h	min. 30'
Kolejna warstwa tego samego-wałkiem/pędzlem	min. 24 h	min. 12 h	min. 6 h
Czas wodowania	min. 48 h max. 72 h	min. 24 h max. 72 h	min. 12 h max. 72

Nałożony produkt jest wrażliwy na bezpośrednie działanie promieni UV. Z tego powodu, aby zagwarantować aktywność przeciwporostową, zaleca się zamaskować pomalowaną strefę lub ukryć łódź w zacienionym miejscu. Wskazane jest przestrzegać maksymalnych czasów wodowania. Gdyby ten czas został przekroczony należy umyć powierzchnię słodką wodą i nałożyć dodatkową warstwę (odświeżającą).

Dane techniczne nr S122-PL (02/2011)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu