


S24124 EPOBLOK IMPREGNANTE



1000 ml
1000 ml
0-50 ml
(1 + 1)



Ilość warstw: 2-3



3h w 20°C



50-100 µ



3 h w 20°C



4,9 m²/l
przy grubości 75 µ
po wyschnięciu

Opis

Epoksydowa powłoka tworząca nieprzepuszczalną dla wody barierę. Przeznaczona zwłaszcza do impregnacji drewna (niska lepkość pozwala dobrze penetrować jego wnętrze).

Kolor

Bezbarwny

Charakterystyka

- Doskonała penetracja porów drewna.
- Dobre własności izolujące.
- Podwyższona odporność na wilgoć.

Ciężar właściwy (część A): 0,99 ± 0,05 g/ml

Ciężar właściwy (część B): 0,92 ± 0,03 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Drewno nowe

Szlifować na sucho papierem P120-180

Drewno już lakierowane

Usunąć całkowicie starą powłokę i szlifować na sucho P240-280

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem lub pistoletem.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S24124 EPOBLOK IMPREGNANTE.....A
S24125 EPOBLOK IMPREGNANTE (utwardzacz).....B
S70171 EPOXY THINNER(rozcieńczalnik).....C

objętościowo/wagowo

1000 części

1000 części

0-50 części

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 h

Ø dyszy pistoletu tradycyjnego i HVLP: 1,3-1,5 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2/3

Zalecana całkowita grubość: 50-100 µ po wyschnięciu

(pędzlem/wałkiem: 3 warstwy mokre o grubości 70µ każda)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu: pędzlem lub wałkiem -3 h, pistoletem -1 h w 20°C

Wydajność teoretyczna mix A+B pędzlem/wałkiem: 4,9 m² z 1 l mieszanki do grubości 75µ

Wydajność teoretyczna mix A+B+C pędzlem/wałkiem: 4,8 m² z 1 l mieszanki do grubości 75µ

Zawartość części stałych objętościowo A+B (pędzlem/wałkiem): 37%

Zawartość części stałych objętościowo A+B+C (pędzlem/wałkiem): 36,5%

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	min. 48 h	min. 24 h	min. 12 h
Kolejna warstwa po	min. 6 h max. 16 h	min. 3 h max. 8 h	min. 1,5 h max. 4 h

Dane techniczne nr S127-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu