







S54... MAREA

					
pędzel lub wałek 2-5% natrysk 5-10%	Ilość warstw:2	60 min. w 20°C	80-100 μ	16 h w 20°C	6,2 m ² /l przy grubości 90 μ po wyschnięciu

Opis

Farba 1K do malowania wewnętrznych i zewnętrznych pokładów. Szczególnie nadaje się do zastosowań na łodziach wędkarskich.

Kolor

Dostępne kolory: czerwony S54000, zielony S54100.

Charakterystyka

- Dobra odporność na środowisko morskie.
- Dobra odporność na światło.
- Dobra rozlewność.

Ciężar właściwy (część A) S54000: 1,13 ± 0,05 g/ml

Ciężar właściwy (część A) S54100: 1,03 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt Stoppani 1K

Szlifować na sucho papierem P280-320

Stare lakiery

Sprawdzić przyczepność starych powłok i przeszliować na sucho papierem P240-280.

Nakładanie

Wałkiem, pędzlem lub pistoletem pneumatycznym.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

pod wałek lub pędzel

S54... MAREA.....A
S70020 Diluente 277 (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

20-50 części

pod pistolet

S54... MAREA.....A
S70020 Diluente 277 (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

50-100 części

Ilość warstw: 2

Zalecana całkowita grubość: 80-100 µ po wyschnięciu (pędzlem: 2 warstwy mokre o grubości 80 µ każda).

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu wałkiem, pędzlem: 16 godz., pistoletem: 1 godz. w 20°C.

Wydajność teoretyczna składnik A : 6,2 m² z 1 l do grubości 90 µ

Wydajność teoretyczna składnik A+B pędzlem: 6 m² z 1 l mieszanki do grubości 90 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 55,4%

Zawartość części stałych objętościowo A+B (pędzel): 53,7%

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	min. 14 dni	min. 7 dni	min. 72 godz.
Kolejna warstwa	min. 32 max. 72 godz.	min. 16 max. 36 godz.	min. 8 max. 18 godz.

Uwagi

Aby osiągnąć efekt przeciwpoślizgowy należy dodać do ostatniej warstwy S55070 Antisdruciolio 5% wagowo.

Dane techniczne nr S1162-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stoppani.pl



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu