


S880.. FISHER ACTIVE

					
pędzel lub wałek 0-5% pistolet lub airless 10%	Ilość warstw: 2/3	2 godz. w 20°C	>120 μ	24 godz. w 20°C	5,1 m²/l przy grubości 120 μ po wyschnięciu

Opis

Farba przeciwpiorostowa (technologia CDP) przeznaczona do ochrony kadłubów łodzi pływających z umiarkowaną szybkością i w takiejże temperaturze wody. Będąc produktem zawierającym sole miedzi nie może być stosowana na kadłubach z aluminium z powodu ryzyka korozji elektrochemicznej (galwanicznej).

Kolor

W palecie Fisher Active dostępne są kolory:

88024 czerwony
88025 niebieski
88027 granatowy
88033 czarny

Charakterystyka

- Dobra odporność na porastanie.
- Pozwala unikać zwiększania grubości podczas kolejnych korekt.

Ciężar właściwy: 1,75 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)

Grunt 2K Soppani (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)

Szlifować na sucho papierem P280-320

Stare przeciwpiorostówki

Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwpiorostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Więcej szczegółów dotyczących kompatybilności produktu znajduje się w arkuszu cyklu odpowiednim do zadania, które ma być wykonane.

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub airless.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 70%

Temperatura >10 °C <30°C

Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S880.. FISHER ACTIVE.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

0-50 części

Pod pistolet lub airless

S880.. FISHER ACTIVE.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części

100 części

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2/3

Zalecana grubość całkowita: >120 µ po wyschnięciu

(wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 100 µ każda)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 24h, pistoletem: 2h przy 20°C

Wydajność teoretyczna: 5,1 m² z 1 l do grubości 120 µ

Wydajność teoretyczna (malowanie wałkiem): 4,9 m² z 1 l do grubości 120 µ

Zawartość części stałych objętościowo: 60,7%

Zawartość części stałych objętościowo (wałek): 59,2%

Technologia samopolerowania pozwala na uniknięcie, wraz z upływem czasu, gromadzenia się zanieczyszczeń, ale w rezultacie powoduje zużywanie się produktu.

Produkt zawiera cząstki ciężkie, a więc wymaga starannego wymieszania przed użyciem.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Kolejna warstwa tego samego-pistoletem	min. 4 h	min. 2 h	min. 1 h
Kolejna warstwa tego samego-wałkiem/pędzlem	min. 48 h	min. 24 h	min. 12 h
Czas wodowania	min. 48 h max. 15 dni	min. 24 h max. 15 dni	min. 12 h max. 15 dni

Uwaga: nałożony produkt jest wrażliwy na bezpośrednie oddziaływanie promieni UV.

Jeśli takie wystawienie będzie się przeciągało, w celu zabezpieczenia antifoulingu, zaleca się przykryć malowaną powierzchnię lub przemieścić łódź w zacienione miejsce.

Zaleca się przestrzeganie czasu wodowania. W wypadku jego przekroczenia należy przemyć powierzchnię słodką wodą i nałożyć dodatkową warstwę produktu.

Dane techniczne nr S123-PL (10/2014)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA

STS-Berg Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz

www.stsberg.pl, www.stoppani.pl



Lechler S.p.A. 22100

COMO ITALY - Via Cecilio, 17

Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206

info@lechler.eu www.lechler.eu