


S290.. NOA NOA ENDURANCE



pędzel lub wałek
3-5%



Ilość warstw: 2/3



1 godz. w 20°C



>120 μ



12 godz. w 20°C



5,6 m²/l
przy grubości 120 μ
po wyschnięciu

Opis

Twarda farba przeciwporostowa przeznaczona do ochrony łodzi żaglowych i motorowych pływających w wodach słodkich i słonych. Dzięki kontrolowanemu uwalnianiu czynnych składników doskonale spełnia funkcję zapobiegającą porastaniu, szczególnie na szybkich jednostkach, gdzie kadłub jest skutecznie odnawiany przez tarcie wody. Odpowiednia dla kadłubów z włókna szklanego i kompozytów, drewna, stali i aluminium.

Kolor

Standardowe kolory linii **Noa Noa Endurance**:

29087 biały
29088 czarny
29093 granatowy
29094 czerwony

Charakterystyka produktu

- Odpowiedni również do kadłubów aluminiowych.
- Dobra ochrona przed porastaniem.
- Zapewnia doskonałą opływowość kadłuba.
- Dobra wydajność.

Ciężar właściwy:

29087 biały 1,65 ± 0,05 g/ml
29088 czarny 1,60 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt 1K Stoppani (Resolution Primer)

Grunt 2K Soppani (Epoxy Plus lub Black Epoxy Tar Free)

Szlifować na sucho papierem P280-320

Stare przeciwporostówki

Usunąć warstwy nieprzylegające, jeżeli stara przeciwporostówka jest niekompatybilna lub nieznana – izolować dwiema warstwami Resolution Primer.

Nakładanie

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <40°C

Temperatura powierzchni 3 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S290.. NOA NOA ENDURANCE.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 ml

30-100 ml

Ilość warstw: 2/3

Zalecana grubość całkowita po wyschnięciu: >120 µ (2 warstwy mokre o grubości 100 µ każda)

Czas między warstwami: 12 godzin.

Wydajność teoretyczna mix A: 5,1 m² z 1 l przy grubości 120 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B wałkiem: 4,9 m² z 1 l mieszanki przy grubości 120 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 50%

Zawartość części stałych objętościowo A+B: (wałek) 47%

Poziom zabezpieczenia i co za tym idzie, czas aktywności produktu zależy od grubości jego nałożenia: większa grubość = dłuższe zabezpieczenie.

Nałożyć dodatkową warstwę na linię wodną i na dziób.

Wystawienie na powietrze może powodować zmianę odcienia, która znika po zanurzeniu.

Produkt zawiera bardzo ciężkie cząsteczki, dlatego musi być bardzo dobrze wymieszany przed użyciem.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Kolejna warstwa wałkiem/ pędzlem po	min. 24 h	min. 12 h	min. 6 h
Czas wodowania	min. 48 h max. 1 m-c	min. 24 h max. 1 m-c	min. 12 h max. 1 m-c

Nałożony produkt jest wrażliwy na bezpośrednie działanie promieni UV. Z tego powodu, aby zagwarantować aktywność przeciwporostową, zaleca się zamaskować pomalowaną strefę lub ukryć łódź w zacienionym miejscu. Wskazane jest przestrzegać maksymalnych czasów wodowania. Gdyby ten czas został przekroczony należy umyć powierzchnię słodką wodą i nałożyć dodatkową warstwę (odświeżającą).

Dane techniczne nr S209-PL (02/2014)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu