

L0090299 DIAMONDBURST TIXO CLEARCOAT

				
1000 ml 500 ml 50-150 ml 2 + 1 + 0,2	Ford 4 20"	Ø1,2-1,3 mm 3,5-4 atm HVLP: 2-2,5 atm Ilość warstw: 2	35-45 µ	48 h w 20°C

Opis

Lakier bezbarwny ze specjalnym efektem, w którym transparentne pigmenty tworzą wrażenie głębokiego lśnienia. Używany do lakierowania łodzi na specjalne zamówienie klienta. Efekt pękających diamentów zapewnia unikatowość wymalowania.

Kolor

Transparentne pigmenty pozwalają nakładać ten lakier na wszystkie kolory znajdujące się w walizce Yachting Color Master oraz we wzornikach Yachting Color Selection Solid i Effect. Aby spotęgować efekt iskrzenia zalecamy nakładać ten lakier na ciemne kolory, podkreślając kontrast jasność-ciemność.

Charakterystyka

- Łatwy w nakładaniu
- Doskonała stabilność pionowa (nie spływa)
- Dobra rozlewność i połysk
- Doskonała odporność na warunki morskie

Przygotowanie powierzchni

ISM5 ISOFAN MARINE 2K BASECOAT lub
ISM6 ISOFAN MARINE 2K BASECOAT PROF
Odkurzyć szmatką antystatyczną.

ISM1 ISOFAN MARINE HP PREMIUM
ISM2 ISOFAN MARINE FAST FINISH
ISM3 ISOFAN MARINE CLASSIC
Szlifować na sucho P360-400

Nakładanie

Natrysk pistoletem tradycyjnym, HVLP lub airmix.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

	objętościowo	wagowo
L0090299 DIAMONDBURST TIXO CLEARCOAT.....A	1000 ml	1000 g
SM00600 ISOFAN MARINE STANDARD HARDENER.....B	500 ml	500 g
SM00780 ISOFAN MARINE SLOW THINNER		
SM00700 ISOFAN MARINE STANDARD THINNER		
SM00715 ISOFAN MARINE FAST THINNER.....C	50-150 ml	50-150 g

Lepkość do natrysku (kubek Forda 4): 20"

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 h

Ø dyszy pistoletu tradycyjnego i HVLP: 1,2-1,3 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2 (druga bez oczekiwania na odparowanie)

Zalecana grubość po wyschnięciu: 35-45 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B: 8 m² z 1 l mieszanki o grubości 45 µ

Efekt lśnienia, iskrzenia zależy od grubości nałożonej warstwy lakieru.

Zwiększenie grubości lakieru powoduje wysokie skoncentrowanie pigmentu zmniejszając kontrast i w rezultacie wspomniany efekt.

Zaleca się przeprowadzić wstępny test, aby uzgodnić kolor i wybrane do jego wykonania podłoże i narzędzia.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Pokrycie lakierem bezbarwnym bez szlifu po	min. 8 h	min. 4 h	min. 2 h

Sieciowanie trwa od czasu ukończenia nakładania i jest skończone całkowicie po 7 dniach.

Kolejne warstwy

Produkt musi być pokryty 2 warstwami lakieru bezbarwnego z linii ISOFAN MARINE

Dane techniczne nr S212-PL (10/2015)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stoppani.pl



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu