


S24122 EPOBLOK



650 ml
350 ml
0-50 ml



Ilość warstw: 3-4



4 h w 20°C



200-250 µ



12 h w 20°C



4 m²/l
przy grubości 225 µ
po wyschnięciu

Opis

Epoksydowa powłoka tworząca nieprzepuszczalną dla wody barierę chroniącą laminat poliestrowo-szkłany przed osmozą. Może też być stosowana do impregnacji jednostek drewnianych. Głównie tam, gdzie starzenie doprowadziło do ubytku włókien drewna, do doszczelniania szwów nitowych w poszyciu kadłuba, do wszystkich części narażonych na działanie wody. Dzięki swojej parametrom wskazana jest do użycia pod linią wodną.

Kolor

Komponent A: opalizujący jasnoszary.
Mieszanka A+B: intensywny bursztynowy.

Charakterystyka

- Doskonałe własności izolujące.
- Łatwość nakładania na pionowe powierzchnie.
- Podwyższona wydajność.

Ciężar właściwy (część A): 1,07 ± 0,05 g/ml
Ciężar właściwy (część B): 1,00 ± 0,03 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Żelkot, laminat i drewno nowe

Szlifować na sucho papierem P120-180

Drewno już lakierowane

Usunąć całkowicie starą powłokę i szlifować na sucho P240-280

Laminat dotknięty osmozą

Piaskować do całkowitego usunięcia starej powłoki, umyć słodką wodą, wysuszyć

Nakładanie

Pędzlem lub wałkiem.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

		objętościowo
S24122	EPOBLOK	650 ml
S24123	EPOBLOK (utwardzacz).....	350 ml
S70171	EPOXY THINNER(rozcieńczalnik).....	0-50 ml

Czas życia mieszanki w 25°C: 30'

Ilość warstw: 3-4

Zalecana całkowita grubość: 200-250 µ po wyschnięciu

(pędzlem: 4 warstwy mokre o grubości 60 µ każda)

Minimalny czas między warstwami: 12 h w 20°C

Wydajność teoretyczna mix A+B: 4 m² z 1 l mieszanki do grubości 225 µ

Zawartość części stałych objętościowo A+B: 90%

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	min. 48 h	min. 24 h	min. 12 h
Kolejna warstwa po	min. 24 h max. 48 h	min. 12 h max. 24 h	min. 6 h max. 12 h

Dane techniczne nr S128-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA

STS-Berg Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz

www.stsberg.pl



Lechler S.p.A. 22100

COMO ITALY - Via Cecilio, 17

Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206

info@lechler.eu www.lechler.eu