

SM00450 ISOFAN MARINE CLEARCOAT TIXO

				
1000 ml 500 ml 50-150 ml 2 + 1 + 0,2	Ford 4 20"	Ø1,2-1,3 mm 3,5-4 atm HVLP:2-2,5 atm Ilość warstw: 2	35-45 µ	48 h w 20°C

Opis

Błyszczący lakier 2K z filtrami U.V. do pokrywania kolorów bazowych w sektorze jachtowym. Zawiera zmodyfikowane żywice akrylowe zapewniające najwyższy poziom odporności na warunki atmosferyczne i pozwalające na bezproblemową aplikację. Jego wysokie właściwości tiksotropowe zapewniają lepszą stabilność na pionowych powierzchniach.

Kolor

Bezbarwny, nakładany jako warstwa nawierzchniowa na bazę ISM5 ISOFAN MARINE 2K BASECOAT lub ISM6 ISOFAN MARINE 2K BASECOAT PROF. stosownie wyschniętą, aby nadać połysk i odporność. Można być też nakładany na farby nawierzchniowe podwyższając ich twardość.

Charakterystyka

- Zminimalizowane spływanie z pionowych powierzchni.
- Doskonała odporność na środowisko wodne.
- Łatwy w nakładaniu.
- Dobry wygląd i połysk.

Przygotowanie powierzchni

ISM5 ISOFAN MARINE 2K BASECOAT

Odkurzyć szmatką antystatyczną.

ISM6 ISOFAN MARINE 2K BASECOAT PROF.

Odkurzyć szmatką antystatyczną.

ISM1 ISOFAN MARINE HP PREMIUM

Szlifować na sucho P360-400

ISM2 ISOFAN MARINE FAST FINISH

Szlifować na sucho P360-400

Nakładanie

Natrysk pistoletem tradycyjnym, HVLP lub airmix.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

		objętościowo	wagowo
ISM00450	ISOFAN MARINE CLEARCOAT TIXO.....A	1000 ml	1000 g
SM00600	ISOFAN MARINE STANDARD HARDENER.....B	500 ml	500 g
SM00780	ISOFAN MARINE SLOW THINNER		
SM00700	ISOFAN MARINE STANDARD THINNER		
SM00715	ISOFAN MARINE FAST THINNER.....C	50-150 ml	50-150 g

Lepkość do natrysku (kubek Forda 4): 20"

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 h

Ø dyszy pistoletu tradycyjnego i HVLP: 1,2-1,3 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2 warstwy kolejno po sobie

Zalecana grubość po wyschnięciu: 35-45 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B: 8 m² z 1 l mieszanki o grubości po wyschnięciu 45 µ

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifować i polerować po	96 h	48 h	24 h

Sieciowanie trwa od czasu ukończenia nakładania i jest skończone całkowicie po 7 dniach.

Dane techniczne nr S204-PL (07/2014)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

TYLKO DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH