
S25007 DECKLIGHT 4000

					
900 ml 100 ml	nakładanie szpachelką	36 godz. w 20°C	Nie więcej niż 3 cm	36-48 godz. w 20°C	P 80 P 120

Opis

Lekka szpachla epoksydowa dwukomponentowa. Używana do wyrównywania dużych powierzchni na jednostkach pływających. Szczególnie dostosowana do niwelowania nierówności na pokładach, gdzie wymagana jest minimalna waga z określonej objętości produktu nałożonego na łódź.

Kolor

Produkt zmieszany ma kolor jasno niebieski.

Charakterystyka

- Niski ciężar właściwy.
- Doskonała obrabialność.
- Doskonała odporność na rozciąganie.
- Nie zmienia objętości po wyschnięciu.

Ciężar właściwy (część A): 0,55 ± 0,05 g/ml
Ciężar właściwy (część B): 0,98 ± 0,01 g/ml
Ciężar właściwy część A+B: 0,58 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunt epoksydowy Stoppani
Szlifować na sucho papierem P280-320

Nakładanie

Szpachelką.

Warunki aplikacji:
Wilgotność względna <80%
Temperatura >10ºC<35ºC
Temperatura powierzchni 5ºC >punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

		objętościowo	wagowo
S25007	DECKLIGHT 4000 sol. A……..A	900 ml	840 g
S25006	STOPDECK HARDENER sol. B…..……B	100 ml	160 g

Czas życia w 20ºC: 2 godziny
Ilość warstw: 1 + 1 wykończająca
Zawartość części stałych objętościowo A+B – 100%
Wydajność teoretyczna A+B: 0,2 m^2 z 1 l mieszanki przy grubości 5000 µ (5 mm).
Zalecana grubość: nie więcej niż 3 cm.

Wzrost temperatury skraca czas życia.

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	**min. 72 godz.**	**min. 36 godz.**	**min. 18 godz.**

UWAGA: Pełne wyschniecie produkt osiąga po 7 dniach w temperaturze 25ºC.

Dane techniczne nr S202-PL (10/2018)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.

DYSTRYBUCJA
STS-Berg Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 26, 33-300 Nowy Sącz
www.stsberg.pl

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu **www.lechler.eu**