

S24015 BLACK EPOXY – TAR FREE



1000 ml
500 ml
0-150 ml



Ø1,5-1,9 mm
3,5-4 atm
HVLP: 2-2,5 atm
Ilość warstw: 2



60' w 20°C



200-250 µ



24 h w 20°C



3,1 m²/l
przy grubości 225 µ
po wyschnięciu

Opis

Epoksydowy podkład wypełniający 2K. Przeznaczony do powierzchni metalowych i cementowych całkowicie zanurzonych w wodzie. W sektorze jachtowym używany do pokrywania powierzchni pod linią wodną.

Kolor

Czarny.

Charakterystyka

- Dobra przyczepność.
- Wysoki stopień nieprzepuszczalności.
- Podwyższona grubość nakładania.
- Dobra odporność fizyko-chemiczna.

Ciężar właściwy (część A): 1,55 ± 0,05 g/ml

Ciężar właściwy (część B): 1,15 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Grunty epoksydowy 2K Stoppani

Szlifować na sucho P240-280

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub techniką airless.

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C > punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

		objętościowo	wagowo
S24015	BLACK EPOXY-TAR FREE.....A	1000 ml	725 g
S24016	HARDENER (utwardzacz).....B	500 ml	275 g
S70171	EPOXY THINNER (rozcieńczalnik).....C	50-100 ml	20-50 g

Pod pistolet lub airless

		objętościowo	wagowo
S24015	BLACK EPOXY-TAR FREE.....A	1000 ml	725 g
S24016	HARDENER (utwardzacz).....B	500 ml	275 g
S70171	EPOXY THINNER (rozcieńczalnik).....C	150-250 ml	50-150 g

Czas życia mieszanki w 20°C: 4 h

Ø dyszy pistoletu tradycyjnego i HVLP: 1,5-1,9 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2

Zalecana grubość: 200-250 µ po wyschnięciu (pistoletem: 2 warstwy mokre o grubości 180 µ każda)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu: pędzlem lub wałkiem 16 h, pistoletem 60' w 20°C

Wydajność teoretyczna mix A+B (pistolet): 3,1 m² z 1 l mieszanki przy grubości 225 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B+C (pistolet): 2,7 m² z 1 l mieszanki przy grubości 225 µ

Zawartość części stałych objętościowo A+B (pistolet): 69,6%

Zawartość części stałych objętościowo A+B+C (pistolet): 61,7%

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	48 h	24 h	12 h
Pokrywanie tym samym (kolejna warstwa)	min. 2 h max. 96 h	min. 1 h max. 48 h	min. 30' max. 24 h
Pokrywanie Resolution primer	min. 32 h max. 96 h	min. 16 h max. 48 h	min. 8 h max. 24 h
Pokrywanie Epoxy plus	min. 32 h max. 96 h	min. 16 h max. 48 h	min. 8 h max. 24 h
Pokrywanie farbą przeciwporostową	min. 32 h max. 96 h	min. 16 h max. 48 h	min. 8 h max. 24 h

Dane techniczne nr S147-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.