


S27115 ANTICORROSIVA 2000

					
pędzel lub wałek 15-25%	I Ø1,5-1,9 mm 3,5-4 atm HVLP:2-2,5 atm Ilość warstw:2	1 h w 20°C	60-80 µ	24 godz. w 20°C	7 m ² /l przy grubości 70 µ po wyschnięciu
pistolet 20-30%					

Opis

Grunt antykorozyjny 1K zalecany do ochrony stali i jako impregnat przeciwnilny do drewna. Może być stosowany zarówno powyżej, jak i poniżej linii wodnej.

Kolor

Czerwono-pomarańczowy.

Charakterystyka

- Dobra siła wypełniania.
- Dobre własności antykorozyjne.
- Dobre zabezpieczenie drewna.

Ciężar właściwy (część A): 1,20 ± 0,05 g/ml

Przygotowanie powierzchni

Stal

Piaskować do SA 2,5.

Drewno

Szlifować na sucho P120

Stary lakier

Sprawdzić przyczepność, traktując go jako podkład – szlifować na sucho P240-280.

Nakładanie

Pędzlem, wałkiem, pistoletem pneumatycznym lub techniką airless

Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

Przygotowanie mieszanki

Pod pędzel lub wałek

S27115 ANTICORROSIVA 2000.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części
150-250 części

Pod pistolet lub airless

S27115 ANTICORROSIVA 2000.....A
S70120 DILUENTE 6400/D (rozcieńczalnik).....B

objętościowo

1000 części
200-300 części

Ø dyszy pistoletu 1,5-1,9 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 1-2 wałkiem lub 2-3 pistoletem

Zalecana sucha grubość całkowita: 60-80 µ

(pistoletem: 3 warstwy mokre o grubości 70 µ każda)

(wałkiem: 2 warstwy mokre o grubości 100 µ każda)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 12h, pistoletem: 1h przy 20°C

Wydajność teoretyczna mix A: 7 m² z 1 l przy grubości 70 µ

Zawartość części stałych objętościowo A: 44%

Zawartość części stałych objętościowo A+B: 35,2%

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifowanie po	36 h	18 h	9 h
Kolejna warstwa po nałożeniu pistoletem	min. 2 h max. 96 h	min. 1 h max. 48 h	min. 0,5 h max. 24 h
Kolejna warstwa po nałożeniu wałkiem	min. 48 h max. 96 h	min. 24 h max. 48 h	min. 12 h max. 24 h

Następne produkty cyklu

Produkt może być pokrywany farbami i podkładami 1K z linii Clipper, Stoplac, Marea.

Dane techniczne nr S140-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.